


### Hyaluron natürlich Pe-Ha-Luron



#### Zusammensetzung / Inhalt

Natrium-Hyaluronat	1,0%	1,4%
Molekulargewicht (Dalton)	über 5 Millionen	über 6 Millionen
Viscosität zero shear 25°C,(cPs,mPas)	über 1 Millionen	über 3,3 Millionen
Osmolalität (mOsm/kg)	320	
pH	7 - 7,5	
Haltbarkeit	3 Jahre	
Lagerung	2°C - 8°C	
Inhalt, Spritze (ml)	0,55 / 0,85	
Kanüle (BD Visitec)	27 gauge	
Box (Anzahl)	einzeln / 5	

#### Formel

Natrium-Hyaluronat	10,0 mg	14,0 mg
Dinatrium-Phosphat-Dihydrat	1,4 mg	
Natriumchlorid	8,3 mg	
Kaliumdihydrogenphosphat	0,26 mg	
Wasser zur Injektion		

Heidsieker Heide 90  
33739 Bielefeld  
tel: 05206 - 6031 - 0